

**Artigo: Cotelê**

**Composição: 100% Algodão**

**Construção: Maquinetado**






**Tipos de Acabamento: Tinto e Digital**

Informações Técnicas:		
Descrição	Normas	Variações
Largura Acabada (m):	ASTM D3774	1,50
Variação permitida (largura):	ASTM D3774	±2%
Skew:	ASTM D3882	±3%
Gramatura (g/m²):	NBR 10591:2008	140,00
Gramatura (g/m linear):	NBR 10591:2008	210
Variação permitida (gramatura):	NBR 10591:2008	±5%
OZ/YD²:	NBR 10591:2008	4
Encolhimento Urdume:	NBR 10320:1988	±3%
Encolhimento Trama:	NBR 10320:1988	±3%
Variação permitida (metragem):	Port. Inmetro 294/2021	±2%

Solidez:	Ficção a seco	Fricção a úmido	Solidez a lavagem
Normas:	AATCC 8	AATCC 8	ISO 105 C06
Cores Claras	3-4	3	3-4
Cores Escuras	3-4	3	3-4

Acabamento	Classificação Fiscal
Tinto	5208.39.00
Digital	5208.59.90

"Estabelece um sistema de símbolos gráficos, objetivando o uso em artigos têxteis, fornecendo informações para prevenir danos irreversíveis para o artigo têxtil durante os processos de cuidados" (ABNT NBR ISO 3758:2013 - Têxteis – Códigos de cuidado usando símbolos).

	- temperatura máxima de lavagem - processo normal
	- não alvejar/não branquear
	- secagem em tambor é possível / secagem a baixa temperatura
	- temperatura máxima da base
	- não limpar a seco

**Importante:**

Recomenda-se revisar e testar o tecido antes da produção em escala. Confeccione uma peça piloto e realize testes de lavagem, encolhimento, esgarçamento, costura, entre outros. Atente-se às orientações de lavagem fornecidas junto ao produto.

